

Технический паспорт Flügger 2-in-1 Classic

Flügger



Свойства продукта

Высококачественная алкидная лессирующая пропитка по дереву. Глубоко проникает в древесину и образует полуматовую защитную пленку. Препятствует образованию плесени и грибка, имеет желеобразную (тиксотропную) консистенцию, что облегчает процесс окрашивания. Предназначена для наружных работ по дереву в качестве первичной и ремонтной окраски. Так же применяется по пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесины. Внутри помещений можно использовать на окнах и входных дверях.

Примечание

При соблюдении условий рекомендуемой технологии нанесения фирма Flügger дает гарантию на комплексное покрытие не менее 5 лет.

Преимущества

Не требует специального грунтования
Не стекает по вертикальным поверхностям (тиксотропная)
Усиленная защита от воздействия ультрафиолета
Устойчива к механическим воздействиям

Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть чистым, сухим и твердым.
Перед окраской очистить поверхность с помощью Flügger Facade Clean or Fluren 37 Basic Cleaner. Удалите плесень и наросты грибка с помощью Flügger Facade Anti-green.

Нанесение

Размешать перед использованием. Наносить кистью. Максимальный срок службы достигается при нанесении в два слоя Flügger 2in1 Classic.

Полезный совет

Процент содержания влаги в дереве перед покраской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % +/-3 - выступы, забор и кровля: 18 %

Технические данные

Тип	Алкидное масло
Удельный вес:	0,87 кг/л
Степень блеска:	30, полуматовая
Сухой остаток:	По весу: 30.% По объему: 24%
Расход:	Не струганное дерево: 4-5 м ² /л Струганное дерево: 8-10 м ² /л
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C при максимальной влажности 80%
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 6 ч Интервал перекрытия: 12 ч Полное отверждение: Несколько дней
Разбавитель:	Готов к применению. Разбавление не требуется
Очистка инструментов и т.д.:	Уайт спирт
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке

Код: FALL C

Март 2011

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте <http://www.flugger.dk>
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.
Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.