

# Технический паспорт

## Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer



### Свойства продукта

Антикоррозионный грунт на основе алкидомодифицированной смолы и фосфата цинка. Благодаря уникальному связующему (разработанному и запатентованному компанией Flügger) быстро сохнет и эффективно защищает основание от коррозии. Предназначен для наружных и внутренних работ по металлу и предварительно окрашенным металлическим поверхностям.

### Преимущества

Быстро сохнет  
Легко наносится

### Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть сухим и твердым, очищенным от грязи, жировых и масляных пятен.

Удалите старую краску, продукты окисления и ржавчину до получения чистого, твердого основания, используя скребок, дробилку или стальную щетку (ST-2 в соответствии с сертификатом ISO 8501). Завершите очистку с помощью средства Flügger Metal Pro Cleaner.

Удалите загрязнения с помощью средства Flügger Facade Anti-green. Используйте при необходимости очистку под высоким давлением. После обработки чистящими средствами нужно промыть поверхность большим количеством чистой воды. Обработайте глянцевые поверхности с помощью наждачной бумаги. Тщательно перемешайте перед использованием. Сразу после очистки поверхности нанесите два слоя грунта Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer.

Для улучшения адгезии при нанесении первого слоя на очищенные вручную поверхности используйте кисть.

Финишную обработку выполняется краской на основе растворителя или водной краской не позднее чем через 2 недели.

### Нанесение

Для достижения лучшего результата нанесите 2 слоя грунта и 2 финишных слоя краски.

### Хороший совет

Важно соблюдать интервалы между нанесениями, чтобы гарантировать наилучший эффект. Особо тщательно выполните очистку и обработку абразивами окрашиваемой поверхности. Убедитесь, что при нанесении обеспечено равномерное покрытие для оптимальной защиты от ржавчины.

Также обратитесь к информации на этикетке, а так же читайте информацию на сайте

[www.flugger.com](http://www.flugger.com)

### Технические данные

|  |  |
|--|--|
| Тип:   | Алкидомодифицированный   |
| Удельный вес:  | 1,51 кг/л  |
| Степень блеска:  | Полуглянцевая, алюминиевая   |
| Сухой остаток:   | По весу: 79% По объему: 55%  |
| Расход:  | 8-12 м <sup>2</sup> /л по обработанной поверхности<br>Обеспечивает после обработки влажную пленку толщиной в 100 µm и сухую пленку толщиной приблизительно в 55 µm |
| Температура нанесения:                                 | Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C  |
| Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%: | Высыхание на отлип: ½ ч<br>Интервал перекрытия: 1 ч<br>Полное отверждение: Несколько дней  |
| Разбавитель:   | Не требует разбавления   |
| Очистка инструментов и т.д.:                           | Уайт спирт   |
| Условия хранения:                                      | Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке.  |

Код: RUST PRI

Июль 2011, заменяет Сентябрь 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) телефон +45 76 30 33 80.

