

Технический паспорт Flügger Metal Pro Metal Enamel

Flügger



Свойства продукта

Антикоррозионный грунт на основе алкидомодифицированной смолы и фосфата цинка. Благодаря уникальному связующему (разработанному и запатентованному компанией Flügger) быстро сохнет и эффективно защищает основание от коррозии. Предназначен для наружных и внутренних работ по металлу и предварительно окрашенным металлическим поверхностям.

Преимущества

Быстро сохнет

Легко наносится

Высокая химическая устойчивость

Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть чистым, сухим и твердым, очищенным от грязи, жира и масла.

Удалите шелушащуюся краску, продукты окисления и ржавчину до получения чистого и твердого основания. Для очистки используйте Flügger Metal Pro Cleaner.

Удалите загрязнение, если таковые вообще имеются, с помощью Flügger Facade Anti-green. При необходимости используйте очистку под высоким давлением. После использования чистящих агентов обильно промойте поверхность чистой водой. Обрабатывайте глянцевые поверхности с помощью наждачной бумаги. Загрунтуйте необработанное железо и сталь с использованием Flügger Multi Primer или Flügger Anti-corrosive Primer. Загрунтуйте гальванизированные основания с помощью Flügger Multi Primer.

Нанесение

Для достижения наилучшего результата нанесите 2 слоя грунта и 2 финишных слоя краски. Окончательный блеск проявится после второго покрытия.

Перемешайте перед использованием. Наносите при помощи кисти, валика или воздушным распылителем.

Очистка и обслуживание

Очистите с помощью Fluren 37 Basic Cleaner or Flügger Facade Anti-green при необходимости.

Следите за появлением ржавчины на окрашенной поверхности. При необходимости: очистите, обработайте абразивами и подкрасьте снова.

Хороший совет

Важно соблюдать интервалы между нанесениями, чтобы гарантировать лучший эффект. Особенно тщательно выполните очистку и обработку абразивами окрашиваемой поверхности. Убедитесь, что при нанесении обеспечено равномерное покрытие для оптимальной защиты от ржавчины.

Пожалуйста, также обратитесь к информации на этикетке, а так же читайте информацию на сайте

www.flugger.com

Технические данные

Тип:	Алкидомодифицированная смола
Удельный вес:	1,3 кг/л
Степень блеска:	5 матовая, 90 глянцевая
Сухой остаток:	По весу: 67% По объему: 38%
Расход:	Примерно 8-12 м ² /л Обеспечивает после обработки влажную пленку толщиной примерно в 100 µm и сухую пленку толщиной приблизительно в 40 µm
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 1ч Интервал перекрывтия: 4 ч (матовая версия) 10ч(все остальные)

В случае обработки маленьких поверхностей, не требующих абразивной обработки, возможно сократить интервал до 4ч.

Полное отверждение: Несколько дней

Разбавитель:	Не требует разбавления
Очистка инструментов и т.д.:	Уайт спирит
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке. Не замораживать.

Код: METALEMAL Июль 2011, заменяет Сентябрь 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте <http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.