

# Product data sheet

## Flügger Sandplast 696

Flügger



### Свойства продукта

Водоземulsionная латексная мелкодисперсная шпатлевка обычного типа для внутренних работ, позволяющая получать очень гладкие поверхности. Предназначена для нанесения, в первую очередь, вручную. Хорошо заполняет различные неровности поверхности. Flügger Sandplast 696 применяется для шпаклевания бетонных, оштукатуренных, кирпичных стен, легкого бетона, поверхностей, покрытых тканью (в т.ч. окрашенных), а также для заделывания швов и стыков между различными панелями, включая гипсокартоновые плиты.

---

### Преимущества

- Прекрасное заполнение
- Минимальная усадка
- Долго может сохраняться в открытом виде и поэтому удобна в использовании

### Подготовка поверхности

Основание поверхности должно быть чистым, сухим, твердым и подходящим для того, чтобы быть зашпатлёванным.

### Нанесение

Помимо ручного, также подходит для машинного нанесения с помощью базуки. В этом случае, рекомендуется размешать шпатлёвку, и разбавить водой до необходимой консистенции. Последующие слои наносятся не ранее чем через 24 часа.

### Примечание

Основание должно быть чистым, сухим и твердым.  
После шпаклевания загрунтовать подходящими грунтами для внутренних работ.  
При обработке абразивами, использовать маску и фильтр для дыхания.

---

### Технические данные

Тип:	Мелкозернистая латексная шпатлевка
Цвет:	Бежевый
Удельный вес:	1,7 кг/литры
Сухой остаток:	Веса: 57%
Расход:	0,5-2,0 м <sup>2</sup> /л
Рабочая температура:	мин. рабочая температура во время окраски и высыхания +5 °C Максимальная влажность 80% RH
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 2 ч Интервал перекрытия: 24 ч Полное отверждение: несколько дней
Адгезия к бетону:	1,2 Н/мм <sup>2</sup>
Толщина слоя:	Максимум 2 мм
Размер частицы:	0,10 мм
Разбавитель:	Вода.
Очистка инструментов и т.д.:	Вода
Условия хранения:	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, в прохладном месте, не подвергать замораживанию.

---

Код: SANDPL 696

Апрель 2011, заменяет Декабрь 2010

Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных испытаниях и практическом опыте.

Контакты: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) тел. +45 76 30 33 80.