

# Технический паспорт Flügger Wood Tex Akrylmaling



## Свойства продукта

Полуматовая акриловая краска на водной основе, с высокой степенью укрывистости. Подходит при первичном окрашивании и перекрашивании поверхности в другой цвет. Flügger Wood Tex Akrylmaling подчеркивает фактуру, но скрывает рисунок дерева. Защищает от атмосферных воздействий и продлевает срок службы дерева. Предотвращает образование плесени на поверхности. Предназначена для наружных работ по дереву, для окрашивания новых и ранее обработанных конструкций из дерева, также пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесины. Для внутренних работ использовать только на оконных рамах и наружных дверях.

## Примечания

При соблюдении условий рекомендуемой технологии нанесения фирма Flügger дает гарантию на комплексное покрытие не менее 15 лет.

## Преимущества

Высокие укрывные показатели  
Особенно подходит при смене цвета  
Не стекает по вертикальным поверхностям (тиксотропия)  
Подчеркивает фактуру дерева

## Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть чистым, сухим и твердым.  
Перед окраской очистить поверхность с помощью Flügger Facade Clean or Fluren 37 Basic Cleaner. Удалите плесень и наросты грибка с помощью Flügger Facade Anti-green. Ранее не обработанные поверхности загрунтуйте составом Flügger 90 Aqua.

## Нанесение

Размешать перед использованием. Наносить кистью. Максимальный срок службы достигается при нанесении в два слоя Flügger 100 Aqua.

## Полезный совет

Процент содержания влаги в дереве перед покраской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % +/-3 - выступы, забор и кровля: 18 %

## Технические данные

|  |   |
|--|---|
| Тип:   | Модифицированная акриловая эмульсия   |
| Удельный вес:  | 1,31 кг/л   |
| Степень блеска:  | 25, полуматовая   |
| Сухой остаток:   | По весу: 53.% По объему: 39%  |
| Расход:  | 8-10 м <sup>2</sup> /л в зависимости от грубости основания.   |
| Температура нанесения:                                 | Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C<br>Макс. относительная влажность: 80%                            |
| Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%: | Высыхание на отлип: 1 ч<br>Интервал перекрытия: 6 ч<br>Полное отверждение: не менее 2 суток согласно EN16000-1:2006: < 10 µm/m <sup>2</sup> h |
| Полная эмиссия:  | Класс 1, согласно EN 13300  |
| Стойкость к мытью:                                     | Вода  |
| Разбавитель:   | Вода и мыло   |
| Очистка инструментов и т.д.:                           | Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.  |
| Условия хранения:                                      |   |
| <b>Код:</b> F100A                                      | Март 2011, Январь 2011  |

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) телефон +45 76 30 33 80.

