

Технический паспорт Flügger Wood Tex Transparent



Свойства продукта

Высококачественное тиксотропное полупрозрачное матовое тонирующее покрытие-пропитка на основе смеси алкидного масла и акриловых смол диспергированных в воде. Благодаря уникальному связующему, глубоко проникает в поры древесины, подчеркивает ее структуру и рисунок дерева, предотвращает образование плесени, защищает от атмосферных воздействий и увеличивает продолжительность срока службы древесины. Предназначена для окрашивания новой или пропитанной под давлением древесины. Применяется с наружи помещения. Внутри помещения можно окрашивать только оконные рамы и наружные двери.

Примечание

При соблюдении условий рекомендуемой технологии нанесения фирма Flügger дает гарантию на комплексное покрытие не менее 10 лет.

Преимущества

Не стекает по вертикальным поверхностям (тиксотропная)
Усиленная защита от воздействия ультрафиолета
Устойчива к механическим воздействиям
Повышенный срок службы

Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть чистым, сухим и твердым.

Перед окраской очистить поверхность с помощью Flügger Facade Clean or Fluren 37 Basic Cleaner. Удалите плесень и наросты грибка с помощью Flügger Facade Anti-green. Желательно впитывающие поверхности дерева загрунтовать с помощью Flügger 90 Aqua Priming Oil. Для необработанных пиленных конструкций бревенчатых домов(торцы брёвен, доски со шпунтами или углублениями)мы рекомендуем использовать Flügger Wood Oil Classic.

Нанесение

Размешать перед использованием. Наносить кистью. Максимальный срок службы достигается при нанесении в два слоя Flügger 95 Aqua Semi-covering Wood Stain.

Полезный совет

Процент содержания влаги в дереве перед покраской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % +/-3 - выступы, забор и кровля: 18 %

Технические данные

Тип	Смесь алкидного масла и акриловых смол диспергированных в воде
Удельный вес:	1,01 кг/л
Степень блеска:	30, полуматовая
Сухой остаток:	По весу: 21% По объему: 18%
Расход:	Не струганное дерево: 4-5 м ² /л Струганное дерево: 9-10 м ² /л
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C Макс. относительная влажность: 80%
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 4 ч Интервал перекрытия: 12 ч Полное отверждение: Не менее 2 суток
Разбавитель:	Продукт готов к применению. Разбавление не требуется
Очистка инструментов и т.д.:	Вода и мыло
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.

Код: F95 A

Март 2011, заменяет Январь 2011

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте <http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.