

Технический паспорт Flügger Facade Structure

Flügger



Свойства продукта

Универсальная самогрунтующаяся на большинстве поверхностей, глубоко матовая акриломодифицированная краска для фасадов. Создает структурное, износостойкое матовое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям и защищающее от проникновения дождевой воды, в то же время обладающее хорошей паропроницаемостью, что способствует испарению влаги изнутри. Благодаря уникальному связующему (разработанному и запатентованному компанией Flügger) Facade Structure сглаживает неровности штукатурки после ремонта поверхностей стен. Препятствует образованию плесени. Предназначена для окраски минеральных фасадов штукатурки силикатного кирпича и бетона, а также ранее загрунтованного металла и древесины.

Преимущества

Создает фактурное покрытие

Устойчива к вздутию даже при кратковременном пребывании в воде.

Устойчива к воздействию щелочи.

Предотвращает появление плесени.

Высокая паропроницаемость

Подготовка поверхности перед покраской

Основание поверхности должно быть чистым, сухим, твердым и не сильно мелящимся. Недавно оштукатуренные, необработанные поверхности должны быть сухими. Удалите шелушащуюся известь или краску. Очистить с помощью Flügger Facade Clean. Если на поверхности есть грязь, плесень, грибок, то для очистки используется Flügger Facade Anti-green. Отверстия и углубления обрабатываются скребком и шпательются с помощью Repafiller Exterio

Загрунтуйте слегка мелющиеся металлические и деревянные поверхности соответствующими грунтами Flügger Facade Primer

Нанесение

Наносить в 1-2 слоя фасадной кистью, валиком или распылителем. На первый слой краску можно разбавить приблизительно на 10 % водой.

Примечание! Старые здания, построенные из известняка, можно окрашивать только известковой, силиконовой или силикатной краской.

Хорошая практика

Избегайте выполнять работы по окраске при прямых лучах солнца или на ветру.

Технические данные

Тип:	Акриломодифицированная смола
Удельный вес:	1,61 кг/л
Степень блеска:	2, на плоскости
Сухой остаток:	По весу: 70% По объему: 52%
Расход:	3-4 м ² /л в зависимости от впитывающей способности основания
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C Макс. относительная влажность: 80%
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 2 ч Интервал перекрытия: 12 ч Полное отверждение: несколько дней
Плотность:	Паропроницаемость: Sd = 0.61 м., равные классу 1 согласно EN 7783-2
Разбавитель:	Вода, максимум на 10%
Очистка инструментов и т.д.:	Вода и мыло
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке Не замораживать.

Код: FACADE STR

Декабрь 2010, заменяет Март 2009

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте <http://www.flugger.dk>
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.
Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.